

# 520 WELLCO

CALZADO MILITAR

## BORCEGUÍ DESIERTO BOTA DE MEDIA CAÑA

AA520E03F31AAAAC3



Modelo Alternativo:  
520 WP NEGRO  
(AA520P99F99AAAAA3)



Modelo Alternativo:  
520 WP VERDE  
(AA520P80F99AAAAA3)



Modelo Alternativo:  
520 WP COYOTE  
(AA520E52F31AAAAD3)

## PREPARADO PARA CONDICIONES EXTREMAS

Fabricada bajo el sistema de vulcanizado directo al corte, el cual garantiza una fuerte adhesión entre la planta y el cuero, haciendo que la bota pueda soportar largos periodos en condiciones extremas.

### CUERO IMPERMEABLE

El cuero posee un tratamiento hidrofugado el cual evita que ingrese agua dentro del borceguí e, inclusive, que se moje su superficie.

### PLANTILLA WELLCO HEXAGON

Permite el flujo constante de aire al caminar gracias a su estructura tridimensional. Además, minimiza el impacto en el talón y mantiene su forma anatómica a pesar del uso constante.

### SUELA DE DISEÑO PANAMA

La suela Panama fue creada en los años setentas para la guerra de Vietnam. Este modelo se caracteriza por tener cocadas altas que permiten un buen desfogue de tierra enlodada al momento de pisar.

### CARACTERÍSTICAS



Resistente al agua



Suela resistente a aceites e hidrocarburos



Suela antideslizante



Shock absorbente



# 520 WELLCO

CALZADO MILITAR

## BORCEGUÍ DESIERTO BOTA DE MEDIA CAÑA

AA520E03F31AAAAC3

### Especificaciones técnicas

Cuero	Volteado atravesado hidrofugado 2.1 mm ± 0.1 mm
Color de cuero	Desierto
Cuello	Acolchado - Espuma de poliuretano respirable
Ojalillos	Bronce con resina acrílica mil spec - 2 por garibaldi
Ganchos	Bronce con resina acrílica mil spec - 5 por garibaldi
Lona	Cordura 1000 denier / Mil spec MIL-C-43734D
Color lona	Desierto
Forro capellada	Lona termoadhesiva 100% de algodón
Forro talón	Cuero desierto 1.2 mm ± 0.2 mm
Falsa	Bontex 3.5 mm
Fuelle	Cordura 1000 denier / Mil spec MIL-C-43734D
Pasador	Poliéster 1.7 m
Plantilla	Wellco Hexagon (Plantillas anatómicas con estructura tridimensional)
Horma	Mil 5
Construcción	Vulcanizado directo al corte
Diseño de huella	Panama

### Comparativo de tallas

Talla Americana	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
Talla Nacional	33	34	35	36	37	38		39	40	41
Talla Americana	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
Talla Nacional		42	43	44	45	46		47	48	49

### GARANTÍA DEL PRODUCTO

El producto entra en garantía si tiene algún defecto del material y/o de fabricación dentro de los seis (06) meses luego de la compra. Wellco Peruana S. A. se compromete a reparar el defecto o, de ser necesario, a reemplazar el par defectuoso por un nuevo par. Se excluye de reparación o sustitución por los siguientes motivos: A. Desgaste por uso; B. Daños debidos a un uso extensivo; C. Daños causados por cortes, abrasiones y/o abuso; D. Daños causados por falta o mal mantenimiento del producto; E. Daños causados por condiciones incorrectas de almacenamiento; F. Periodo de garantía vencido; G. Otro motivo puntual que Wellco Peruana S. A. considere excluyente. Para hacer efectivo el reemplazo del par defectuoso, es obligatorio presentar lo siguiente: 1. Modelo y talla de producto; 2. Orden de compra (O/C) o comprobante de pago (boleta o factura); 3. Fecha de recepción o compra; 4. Imagen y descripción del defecto. Wellco Peruana S. A. se reserva el derecho de evaluar el calzado en un tiempo aproximado de 15 días hábiles, con dicho diagnóstico se procederá a validar o rechazar el reclamo.

### ATENCIÓN POSTVENTA

Para mayor información y/o atención postventa puede llamar al +511 272 5503 en el horario 08:00 a 18:00 horas, zona horaria de Perú (GMT-5).



#### WELLCO PERUANA S. A.

Jr. Conchucos 510 Barrios Altos  
15003, Lima - Perú  
TEL: +51 1 619 7200  
FAX: +51 1 619 7224  
wellcoperuana.com.pe

#### OFICINA COMERCIAL

Av. Emilio Cavenecia 151 Of. 206  
Miraflores, 15073, Lima - Perú  
TEL: +51 1 272 5503  
CEL: +51 994 116 884  
EMAIL: ventas@wellcoperuana.com.pe

#### OFICINA COMERCIAL AREQUIPA

Calle Jacinto Ibañez 315  
Urbanización Parque Industrial  
04001, Arequipa - Perú  
CEL: +51 994 617 339  
EMAIL: ventasarequipa@wellcoperuana.com.pe

#### VENTAS ESTATALES

EMAIL: licitaciones@wellcoperuana.com.pe

#### EXPORTACIONES

EMAIL: expo@wellcoperuana.com.pe

### Rubro y/o sector recomendado:

Fuerzas armadas y policiales, Empresas de seguridad, Empresas de vigilancia, entre otros.

### Estándares de materiales

Cuero	Resistencia a la flexión	> 150,000 ciclos
	Resistencia al desgarro	> 180 N
	Resistencia a la tracción	> 20 N/mm <sup>2</sup>
	Penetración de agua	< 0.2 g
	Absorción de agua	< 30 %

Planta	Resistencia a la abrasión	< 120 mm <sup>3</sup>
	Adhesión corte/firme	> 10 N/mm

Niveles de protección mayores a los requeridos por la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 20345:2017

### MANTENIMIENTO DEL CALZADO - Cuero hidrofugado

Para mantener limpio el cuero hidrofugado se recomienda lo siguiente: 1. Cepillar todo el calzado, sin pasadores, con un cepillo de cerdas suaves a contrapelo para eliminar toda la suciedad superficial. 2. Humedecer ligeramente con agua un paño de microfibra (material que no deja pelusas) y frotar toda la superficie realizando círculos. Es preferible probar, primero, en una zona poco visible del calzado y, luego, realizarlo en la totalidad del mismo. 3. Dejar secar a la sombra y con ventilación natural. 4. Una vez esté seco, cepillar de nuevo. Nunca exponer el calzado directamente a fuentes de calor.

### ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Es recomendable, para el almacenamiento, mantener una temperatura promedio de entre 10 y 25 °C (50 y 77 °F). Se sugiere mantener una humedad relativa de entre 30 y 60 %.

Distribuido por: